Slc® Eco Aqua-Pur Flex



Agua-gel eco-compatible para el emplastecido de parquet, idóneo para el GreenBuilding. Monocomponente, con reducido contenido de disolventes, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Slc® Eco Aqua-Pur Flex con adición de harina de madera, forma una mezcla tixotrópica de trabajabilidad prolongada y endurecimiento ultrarrápido que garantiza un fácil emplastecido y una óptima preparación de la madera antes del barnizado.



GREENBUILDING RATING®

Slc® Eco Aqua-Pur Flex
- Categoría: Orgánicos Fluidos
- Clase: Barnices Orgánicos Fluidos para Parquet
- Rating: Eco 4



SISTEMA DE MEDIDA CERTIFICADO POR EL ENTE DE CERTIFICACIÓN SGS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Elevado poder de relleno para un emplastecido sin mermas
- Regula y reduce la absorción de la madera
- Fibrado de elasticidad permanente



CAMPOS DE APLICACIÓN

Destinos de uso

Emplastecido y preparación de pavimentos de madera. A usar directamente sobre:
- pavimentos de madera tradicionales
- pavimentos de madera prelijados
- pavimentos de madera a reparar
- pavimentos de bambú

Específico para la aplicación con los siguientes productos:
- Slc® Eco Aqua-Pur
- Slc® Eco Aqua-Pur Basic
- Slc® Eco Aqua-Pur HP
- Slc® Eco Oil-Pur HP
- Slc® Eco Aqua-Pur HPX

No utilizar

En exterioes; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

MODO DE EMPLEO

Preparación de los soportes

Lijar el parquet con abrasivos de la línea Slc®, con grano en orden ascendente (por ejemplo: 36-60-100) para obtener una superficie lisa, limpia, sin aceites, grasas, ceras, siliconas y viejos barnices. Antes de la aplicación de Slc® Eco Aqua-Pur Flex aspirar todos los residuos de polvo. La humedad de la madera debe estar comprendida entre el 9 y el 11%.

Preparación

Producto listo para usar. Mezclar Slc® Eco Aqua-Pur Flex con harina de madera obtenida del lijado con abrasivos de la línea Slc® grano 80-100 en relación ≈ 3:1 hasta obetner una mezcla homogénea. Para emplastecer defectos y fisuras de gran anchura la mezcla debe ser más tixotrópica, en el caso de fisuras de pequeñas dimensiones o de pavimentos prelijados o a restaurar deberá ser menos tixotrópica; la harina de madera a usar se puede coger del pulido con disco de malla abrasiva Slc® Carbodur SIC 120 y la relación de mezcla ≈ 4:1.

0317Slc® Eco Aqua-Pur Flex Code: SLC109 2012/09 ES



MODO DE EMPLEO

Aplicación

Aplicar uniformemente Slc® Eco Aqua-Pur Flex sobre toda la superficie con espátulas flexibles de acero inoxidable o plástico, rasando a cero. Una vez seco, después de ≈ 1-2 horas, pulir el pavimento con Slc® Durasoft System (Duragrip 120) o con disco de malla abrasiva Slc® Carbodur Sic 120 de modo uniforme sobre toda la superficie para eliminar el sobrante de Slc® Eco Aqua-Pur Flex. Aspirar cuidadosamente el polvo del pulido y eliminar los posibles residuos con paño antiestático Slc® Pulex.

Limpieza

La limpieza de las herramientas y de los residuos de Slc® Eco Aqua-Pur Flex se realiza con agua antes de que el producto endurezca. Una vez endurecido Slc® Eco Aqua-Pur Flex solo se puede eliminar mecánicamente o dejando a remojo en agua.

OTRAS INDICACIONES

Antes de usar, ambientar el producto a la temperatura de los locales.
Utilizar recipientes y herramientas limpias.
En caso de defectos y fisuras cuya anchura sea elevada, puede ser necesaria la aplicación de una segunda mano de Slc® Eco Aqua-Pur Flex, que se realizará tras el secado de la mano precedente.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

El emplastecido del pavimento de madera se realizará con agua-gel eco-compatible monocomponente, fibrado y de endurecimiento ultrarrápido, GreenBuilding Rating Eco 4, tipo Slc® Eco Aqua-Pur Flex de Kerakoll Spa, mezclado con polvo de madera idóneo y aplicado con llana en una o dos manos en razón ≈ 30-40 ml/m² por mano.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Aspecto	gel translúcido blanco
Envase	botes 5 l
Conservación	≈ 12 meses en el envase original
Advertencias	Proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Tiempo de espera para el pulido	≈ 1 – 2 h
Rendimiento	≈ 30 – 40 ml/m² por mano

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura, vantilación y absorción del soporte.

ADVERTENCIAS

- **Producto para uso profesional**
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- comprobar la compatibilidad (color, contenido de aceites, resinas u otras sustancias) con maderas no conocidas
- comprobar siempre la temperatura ambiental y la humedad de la madera
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED





KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com